



im zeichen der qualität

Spezifikation Testliner 3 braun T3

| Prüfkriterium | Norm | Einheit | Standardwerte | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | 120 | 125 | 130 | 135 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Berstdruck | ISO 2759 | kPa | 267 | 277 | 288 | 300 | 333 | 355 | 378 | 400 | 422 |
| SCT quer | ISO 9895 | kN/m | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| COBB 60 | ISO 535 | g/m ² | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Feuchtegehalt | ISO 287 | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Dennison | Tappi 459 | Zahl | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Prüfkriterium | Norm | Einheit | Toleranzen |
|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Klima | ISO 187 | °C / RH in % | |
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | ± 3 % |
| Berstdruck | ISO 2759 | kPa | - 10 % |
| SCT quer | ISO 9895 | kN/m | - 10 % |
| COBB 60 | ISO 535 | g/m ² | ± 10 g/m ² |
| Feuchtegehalt | ISO 287 | % | ± 1 %-Feuchte |
| Dennison | Tappi 459 | Zahl | -2 vom Standardwert |
| Weissegrad | ISO 2470-1 / ISO 2470-2 | Punkte | - 2 |
| Glätte | ISO 8791-2 | ml/min | ± 150 ml/min |

Rollen Standardausrüstung:

Breite 24 bis 250 cm | Rollendurchmesser ca. 140 cm
Hülsen-Innendurchmesser 100 mm

Technische Werte und Prüfparameter, welche hier nicht explizit definiert sind, entsprechen dem aktuellen Stand der von Groupement Ondulé herausgegebenen Spezifikationen für Wellpapperohrpapier.

