



im zeichen der qualität

Spezifikation

Testliner braun ungeleimt TB

Prüfkriterium	Norm	Einheit	Standardwerte					
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	120	125	135	150	160	170
Berstdruck	ISO 2759	kPa	250	270	280	300	320	340
SCT quer	ISO 9895	kN/m	1,7	1,8	1,8	2,1	2,2	2,4
COBB 60	ISO 535	g/m ²	--	--	--	--	--	--
Feuchtegehalt	ISO 287	%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Dennison	Tappi 459	Zahl	14	14	14	14	14	14

Prüfkriterium	Norm	Einheit	Toleranzen
Klima	ISO 187	°C / RH in %	
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	± 3 %
Berstdruck	ISO 2759	kPa	- 10 %
SCT quer	ISO 9895	kN/m	- 10 %
COBB 60	ISO 535	g/m ²	± 10 g/m ²
Feuchtegehalt	ISO 287	%	± 1 %-Feuchte
Dennison	Tappi 459	Zahl	-2 vom Standardwert
Weissegrad	ISO 2470-1 / ISO 2470-2	Punkte	- 2
Glätte	ISO 8791-2	ml/min	± 150 ml/min

Rollen Standardausrüstung:

Breite 24 bis 250 cm | Rollendurchmesser ca. 140 cm
Hülsen-Innendurchmesser 100 mm

Technische Werte und Prüfparameter, welche hier nicht explizit definiert sind, entsprechen dem aktuellen Stand der von Groupement Ondulé herausgegebenen Spezifikationen für Wellpapperohrpapier.

